

⑩実用新案公報

④公告 昭和45年(1970)8月18日

(全2頁)

1

⑥電磁力によるかしめ付け用金属リング

⑧発 願 昭41-18322
⑨出 願 昭41(1966)3月1日
⑦考 案 者 豊島達兄
川崎市坂戸100 ジャパックス株
式会社内
同 尾上誠
同所
同 中島宣洋
同所
⑪出 願 人 ジャパックス株式会社
東京都港区芝4の1の21
代 表 者 大林徹郎
代 理 人 弁理士 藤崎春雄

図面の簡単な説明

第1図a, bは電磁力による金属成型装置の断面図、第2図a, bは通常金属リングの電磁力によるかしめ付け前と後との平面図および側面図、第3図a~dはこの考案の4つの実施例の平面図と側面図とである。

考案の詳細な説明

第1図に示すように電源Eから充電抵抗Rを通じてコンデンサCに充電された電荷を、スイッチSを閉じて数マイクロ秒間にコイルLを通じて放出することにより、コイルL内に置かれた導電性の良い金属管1の1部2を図示したように半径方向に圧縮成型する装置は電磁力による金属成型装置として知られているが、第1図bのように同じ装置のコイルL内に導電性の良い金属リング3を置き、このリング3を同じ方法により半径方向に圧縮して、たとえば金属管4にゴム管5をかしめ付けしようとする、リング3が第2図aに示すような通常の形のものであれば、第2図bに示すように円周方向および軸方向に沿って蛇行し、金属

2

管4上にゴム管5を密着させることができない。

この考案は上記のような目的に使用されるかしめ付け用金属リングの形状を工夫することにより、これを電磁力により半径方向に圧縮した場合、その5の全周にわたってほぼ一様に縮小し、上記のような場合金属管4上にゴム管5を全周にわたって密着させることができるようにしたもので、電磁力によるかしめ付け用金属リングの全周にわたって多数の切欠きまたは孔を設けたことを特徴とする。
10 以下図面に示す実施例に付いてこの考案を説明する。第3図a~dはいずれも鋼またはアルミニウムのような導電性の良い金属で作られるかまたはそのような金属のめつきを施したこの考案による金属リングの平面図と側面図とで、aはリング15の内側に沿って一様に多数の切欠き6を設けたもの、bはリングの外側に沿って一様に多数の切欠き7を設けたもの、cはリングの内側と外側とにそれぞれ一定の間隔を置いて多数の切欠き8, 9を設けたもの、dはリングの全周に沿って一定の間隔を置いて半径方向に多数の孔10を設けたものである。このようにすればリングが電磁力によつて半径方向に圧縮された場合、縮小された体積分は上記の切欠き6, 7, 8, 9または孔10によつて吸収され、リングは全周にわたってほぼ一様に収縮し、第1図bに示すような場合金属管4上にゴム管5をリング3によつて緊密にかしめ付けすることができる。


以上のようにこの考案による電磁力によるかしめ付け用金属リングは簡単な形状により、これを電磁力により半径方向に圧縮する際その全周にわたってほぼ一様に収縮し確実にかしめ付けの目的を果すことができる効果がある。

実用新案登録請求の範囲


全周にわたって多数の切欠きまたは孔を設けた電磁力によるかしめ付け用金属リング。

THIS PAGE BLANK (USPTO)


才 1 図



才 2 図



才 3 図



THIS PAGE BLANK (USPTO)

日本分類
53 E 6
73 B 62

日本国特許庁

⑩実用新案出願公告

昭45-20599

⑩実用新案公報

④公告 昭和45年(1970)8月18日

(全2頁)

1

⑥電磁力によるかしめ付け用金属リング

②実 願 昭41-18322

②出 願 昭41(1966)3月1日

②考 案 者 倉島逸兄

川崎市坂戸100 ジャパックス株
式会社内

同 尾上誠

同所

同 中島重洋

同所

②出 願 人 ジャパックス株式会社

東京都港区芝4の1の21

代 表 者 大林敬郎

代 理 人 弁理士 藤崎春雄

図面の簡単な説明

第1図a、bは電磁力による金属成型装置の断面図、第2図a、bは通常の金属リングの電磁力によるかしめ付け前と後との平面図および側面図、第3図a～dはこの考案の4つの実施例の平面図と側面図とである。

考案の詳細な説明

第1図に示すように電源Eから充電抵抗Rを通じてコンデンサCに充電された電荷を、スイッチSを閉じて数マイクロ秒間にコイルLを通じて放出することにより、コイルL内に置かれた導電性の良い金属管1の1部2を図示したように半径方向に圧縮成型する装置は電磁力による金属成型装置として知られているが、第1図bのように同じ装置のコイルL内に導電性の良い金属リング3を置き、このリング3を同じ方法により半径方向に圧縮して、たとえば金属管4にゴム管5をかしめ付けしようとする、リング3が第2図aに示すような通常の形のものであれば、第2図bに示すように円周方向および軸方向に沿って蛇行し、金属

2

管4上にゴム管5を密着させることができない。

この考案は上記のような目的に使用されるかしめ付け用金属リングの形状を工夫することにより、これを電磁力により半径方向に圧縮した場合、その全周にわたって圧縮一様に縮小し、上記のような場合金属管4上にゴム管5を全周にわたって密着させることができるようにしたもので、電磁力によるかしめ付け用金属リングの全周にわたって多数の切欠きまたは孔を設けたことを特徴とする。

以下図面に示す実施例に付いてこの考案を説明する。第3図a～dはいずれも銅またはアルミニウムのような導電性の良い金属で作られるかまたはそのような金属のめつきを施したこの考案による金属リングの平面図と側面図とで、aはリングの内側に沿って一様に多数の切欠き6を設けたもの、bはリングの外側に沿って一様に多数の切欠き7を設けたもの、cはリングの内側と外側とにそれぞれ一定の間隔を置いて多数の切欠き8、9を設けたもの、dはリングの全周に沿って一定の間隔を置いて半径方向に多数の孔10を設けたものである。このようにすればリングが電磁力によつて半径方向に圧縮された場合、縮小された体積分は上記の切欠き6、7、8、9または孔10によつて吸収され、リングは全周にわたって圧縮一様に縮小し、第1図bに示すような場合金属管4上にゴム管5をリング3によつて緊密にかしめ付けすることができる。

以上のようにこの考案による電磁力によるかしめ付け用金属リングは簡単な形状により、これを電磁力により半径方向に圧縮する際その全周にわたって圧縮一様に縮小し緊密にかしめ付けの目的を果すことができる効果がある。


実用新案登録請求の範囲

1 全周にわたって多数の切欠きまたは孔を設けた電磁力によるかしめ付け用金属リング。


(2)

実公 昭45-20599

第 1 图



第 2 图



第 3 图

